

Technisches Datenblatt



PU 20/35

Materialbezeichnung	Polyurethanschaum (PUR) Polyether
Rohdichte (ISO 845)	18 kg/m ³ ±1
Zugfestigkeit (ISO 1798)	50 kPa
Bruchdehnung (ISO 1798)	110 %
Stauchhärte bei 40 % Verformung (ISO 3386)	3,0 kPa ±10 %
Brandverhalten entsprechend MVSS 302	nein

Alle Angaben wurden dem Datenblatt des Herstellers entnommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden.