

Technisches Datenblatt



PU 21/40 AS vormals 23/35

Materialbezeichnung	Polyurethanschaum (PUR) Polyether, antistatisch
Rohdichte (ISO-845)	21 kg/m ³ ±15 %
Stauchhärte bei 40 % Verformung (ISO-3386)	4,0 kPa ±15 %
Zugfestigkeit (ISO-1798)	> 140 kPa
Bruchdehnung (ISO-1798)	NN
Druckverformungsrest 50 %/70°C/22 h	< 4
Oberflächenwiderstand (DIN 53482)	10 ⁷ – 10 ¹¹ Ω

Alle Angaben wurden dem Datenblatt des Herstellers entnommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden.