

Technisches Datenblatt



PU 22/40

Materialbezeichnung	Polyurethanschaum (PUR) Polyether
Rohdichte (ISO 845)	22 kg/m ³ ±2
Zugfestigkeit (ISO 1798)	>100 kPa
Bruchdehnung (ISO 1798)	>120 %
Stauchhärte bei 40 % Verformung (DIN 53577)	4,0 kPa ±1
Druckverformung (ISO 1856)	<10 %

Alle Angaben wurden dem Datenblatt des Herstellers entnommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden.