

Technisches Datenblatt



PU 23/35 CN

Materialbezeichnung	Polyurethanschaum (PUR) Polyether, elektrisch leitfähig
Rohdichte (ISO-845)	23 kg/m ³ ±15 %
Stauchhärte bei 40 % Verformung (ISO-3386)	3,5 kPa ±15 %
Zugfestigkeit (ISO-1798)	> 110 kPa
Bruchdehnung (ISO-1798)	> 200 kPa
Druckverformungsrest 50 %/70°C/22 h	< 4
Oberflächenwiderstand (DIN 53482)	10 ³ – 10 ⁴ Ω

Alle Angaben wurden dem Datenblatt des Herstellers entnommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden.