

Technisches Datenblatt



PU 28/65

| | |
|--|--------------------------------------|
| Materialbezeichnung | Polyurethanschaum (PUR) Polyether |
| Rohdichte (ISO 845) | 26 kg/m ³ ±1 |
| Zugfestigkeit (ISO 1798) | 130 kPa |
| Bruchdehnung (ISO 1798) | 120 % |
| Stauchhärte bei 40 % Verformung (ISO 3386) | 6,5 kPa ±10 % |
| Brandverhalten entsprechend MVSS 302 | nein |

Alle Angaben wurden dem Datenblatt des Herstellers entnommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden.